

BBP-KK

PLASTİSOL BAZLI BOYA KONSANTRE KABARTMA KATKISI

- Plastisol bazlı boya katkısıdır. Belirli oranlarda plastisol bazlı boyalara ilave edilerek kabartma efekti sağlanır.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Görünüş	-	Pasta
Koku	-	Karakteristik
Yoğunluk	g/ml	1,10
Viskozite (IKA me-vi, sp:11, 3 rpm, 25 °C)	mPa.s	>500.000
Parlama noktası	°C	>212
Suda çözünürlük	-	Çözünmez
Patlama riski	-	Patlayıcı değildir

UYGULAMA YÖNTEMİ

- Plastisol bazlı boyaya %20-25 oranında BBP-KK ilave edilir.
- Kabaran boya tekstile uygulandıktan sonra 155-165 °C'de 1,5-2,5 dk fikse edilmelidir. 165 °C'den daha yüksek sıcaklıktan çıkılmamalıdır.
- 27T - 43T numaralı ipekten yapılmış şablonların kullanılması önerilir.
- Kullanımdan sonra şablonlar ve araç-gereçler sentetik tiner ile temizlenmelidir.
- Kullanımdan sonra 10-30 °C aralığında ağzı kapalı olarak depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

- 10 kg, 30 kg ve 60 kg plastik ambalajlar