

## BBP-K

### PLASTİSOL KABARAN BOYA BİNDERİ

- Kullanıma hazır plastisol bazlı kabaran boya binderidir.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.

| ÖZELLİK                                    | BİRİM | DEĞER              |
|--------------------------------------------|-------|--------------------|
| Görünüş                                    | -     | Pasta              |
| Koku                                       | -     | Karakteristik      |
| Yoğunluk                                   | g/ml  | 1,15               |
| Viskozite (IKA me-vi, sp:11, 3 rpm, 25 °C) | mPa.s | >500.000           |
| Parlama noktası                            | °C    | >212               |
| Suda çözünürlük                            | -     | Çözünmez           |
| Patlama riski                              | -     | Patlayıcı değildir |

### UYGULAMA YÖNTEMİ

- BBP-K kumaşa uygulandıktan sonra 155-165 °C'de 1,5-2,5 dk fikse edilmelidir. 165 °C'den daha yüksek sıcaklıktan çıkılmamalıdır.
- Kullanımdan önce BBP-K plastisol bazlı pigmentler ile karıştırılarak renklendirilebilir.
- 27T - 43T numaralı ipekten yapılmış şablonların kullanılması önerilir.
- Rotasyon uygulamalarında kullanmadan önce plastifiyanlar ile inceltilebilir.
- Kullanımdan sonra şablonlar ve araç-gereçler sentetik tiner ile temizlenmelidir.
- Kullanımdan sonra 10-30 °C aralığında ağzı kapalı olarak depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

### AMBALAJ

- 10 kg, 30 kg ve 60 kg plastik ambalajlar