

BBP-TR

PLASTİSOL BAZLI ŞEFFAF BOYA BİNDERİ

- Kullanıma hazır plastisol bazlı şeffaf boya binderidir.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.
- Yıkama testleri baskı yapıldıktan 24 saat sonra yapılmalıdır.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Görünüş	-	Pasta
Koku	-	Karakteristik
Yoğunluk	g/ml	1,15
Viskozite (IKA me-vi, sp:11, 3 rpm, 25 °C)	mPa.s	>300.000
Parlama noktası	°C	>212
Suda çözünürlük	-	Çözünmez
Patlama riski	-	Patlayıcı değildir

UYGULAMA YÖNTEMİ

- BBP-TR kumaşa uygulandıktan sonra 160-170 °C'de 1,5-2,5 dk fikse edilmelidir.
- Kullanımdan önce plastisol bazlı pigmentler ile karıştırılarak renklendirilebilir.
- 43T numaralı ipekten yapılmış şablonların kullanılması önerilir.
- Rotasyon uygulamalarında kullanmadan önce plastifiyanlar ile inceltilebilir.
- Kullanımdan sonra şablonlar ve araç-gereçler sentetik tiner ile temizlenmelidir.
- Kullanımdan sonra 10-30 °C aralığında ağzı kapalı olarak depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

- 10 kg, 30 kg ve 60 kg plastik ambalajlar