

TVP-100

PLASTİSOL BAZLI VARAK TUTKALI

- Kullanıma hazır plastisol bazlı varak tutkalıdır.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.
- Yıkama testleri varak baskı yapıldıktan 24 saat sonra yapılmalıdır.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Görünüş	-	Pasta
Koku	-	Karakteristik
Film rengi	-	Şeffaf
Yoğunluk	g/ml	1,19
Viskozite (IKA me-vi, sp:12, 1 rpm, 25 °C)	mPa.s	>500.000
Parlama noktası	°C	>196
Suda çözünürlük	-	Çözünmez
Patlama riski	-	Patlayıcı değildir

UYGULAMA YÖNTEMİ

- TVP-100 tekstile uygulandıktan sonra 150-160 °C'de 1,0-1,5 dk fikse edilmelidir.
- Varak baskısı 150-170 °C'de, 4-6 basınçta ve 15-20 saniyede yapılmalıdır. En iyi sonuç 163 °C baskıda elde edilir.
- Baskı süresi ve sıcaklığı varakların sertliğine göre artırılabilir veya azaltılabilir.
- 43T numaralı ipekten yapılmış şablonların kullanılması önerilir.
- Kullanımdan sonra şablonlar ve araç-gereçler sentetik tiner ile temizlenmelidir.
- Kullanımdan sonra 10-30 °C aralığında ağzı kapalı olarak depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

- 10 kg, 30 kg ve 60 kg plastik ambalajlar