

TVS-070

SOLVENT BAZLI ÇAPRAZ BAĞLAYICI

- Aromatik poliizosiyanat bazlı çapraz bağlayıcı ve sertleştiricidir.
- TVS-110 ile kullanılmalıdır.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Görünüş	-	Sıvı
Koku	-	Karakteristik
Yoğunluk	g/ml	1,15-1,20
Viskozite (25 °C)	mPa.s	1000-2000
Kaynama noktası	°C	>77
Parlama noktası	°C	5
Suda çözünürlük	-	Çözünmez
Alevlenirlik	-	Yüksek derecede yanıcıdır

UYGULAMA YÖNTEMİ

- TVS-070, gravür baskıda TVS-110 için çapraz bağlayıcı olarak kullanılır.
- Karışım (TVS-110 & TVS-070) gravür silindir ile varağın arkasında uygulanır ve 60-80 °C'de yarı kurutulur.
- 120-150 °C'de kalenderleme ile tekstil yüzeyine varak baskı yapılır.
- Reaksiyon (kürleme), 50-80 °C sıcak odada 24-48 saat içinde tamamlanmalıdır.
- Kürleme tamamlandıktan sonra varağın taşıyıcı filmi ayrılır.
- TVS-070, iyi havalandırılmış ve direkt güneş ışığı almayan bir yerde saklanmalıdır. Kabı serin tutun ve ağzını sıkıca kapatın.
- Üretim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

- 10 kg ve 20 kg plastik ambalajlar