

TVS-110

SOLVENT BAZLI VARAK TUTKALI

- Gravür baskı tekniğine yönelik solvent bazlı poliüretan tutkaldır.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Görünüş	-	Şeffaf
Koku	-	Karakteristik
Film rengi	-	Şeffaf
Yoğunluk	g/ml	1,00-1,05
Viskozite (25 °C)	mPa.s	10.000-20.000
Kaynama noktası	°C	>80
Parlama noktası	°C	-7
Suda çözünürlük	-	Çözünmez
Alevlenirlik	-	Yüksek derecede yanıcıdır

UYGULAMA YÖNTEMİ

- TVS-075 (çapraz bağlayıcı/sertleştirici), TVS-05 (katalizör/hızlandırıcı) ve MEK kullanılarak çeşitli reçeteler uygulanabilir.
- Karışım (TVS-110 & TVS-075 & TVS-005) gravür silindir ile varağın arkasında uygulanır ve 60-80 °C’de yarı kurutulur.
- 120-150 °C’de kalenderleme ile tekstil yüzeyine varak baskı yapılır.
- Reaksiyon (kürleme), 50-80 °C sıcak odada 24-48 saat içinde tamamlanmalıdır.
- Kürleme tamamlandıktan sonra varağın taşıyıcı filmi ayrılır.
- TVS-110, iyi havalandırılmış ve direkt güneş ışığı almayan bir yerde saklanmalıdır. Kabı serin tutun ve ağzını sıkıca kapatın.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

- 60 kg plastik ambalajlar